



tesa® 4843

Produkt Information

Premium Bygg- och skyddstejp, UV 2 veckor, orange

Product Features

- Utomhusapplikationer
- Bra skydd för släta och något grova ytor
- För applikationer som kräver hög vidhäftningsstyrka (t.ex. rappnings-, målnings-, gips-, murverks- och stuckaturarbeten)
- Även lämplig för försegling av påsar, heavy duty-inslagning och andra DIY-applikationer
- För temperaturer över 0 °C

tesa® 4843 bygg- och skyddstejpen kommer inte att svika dig, oavsett årstid, eftersom den stabila tejsen fäster även när det är kallt. Detta innebär att tejsen ger optimalt skydd för fasadrenovering, målnings-, stuckatur- och putsarbeten. Den består av en stabil, slitstark, mjuk PVC-film och har ett åldersbeständig häftämne av naturgummi. Den är särskilt lämplig som grund för målnings- och putsarbeten. Tejsen är för utvändigt bruk och kan sitta upp till 2 veckor utan att lämna häftämnesrester. Kan monteras vid temperaturer ned till 0° C. Tejsen är beständig mot fukt, svaga syror och alkaliska lösningar, samt en rad olika kemikalier. Tejsen är mycket lämplig som skarvtejp för att täta skarvar mot för snabb förångning av vatten. Testa alltid tejsen på ett mindre synligt ställe så att underlaget inte skadas när tejsen tas bort.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 122 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------|-----------|
| • Brottöjning | 200 % | • Lämplig för ojämna ytor | very good |
| • UV beständighet | 2 weeks | • Enkel att ta bort | Ja |
| • Brottstyrka | 23 N/cm | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4843

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04843>